



# SÉRIGRAPHIE

## ENCRE A SOLVANT

### POLYCOLOR EXTRA-OPAQUE

Encre mate à séchage physique destinée à l'impression du polycarbonate et du polyester traité. Cette encre n'a aucune adhérence sur PVC et n'est pas thermoformable.

**ATTENTION** : pas de possibilité de mélange avec la série POLYCOLOR standard.

#### Utilisation

Les encres **EXTRA-OPAQUES** sont réservées comme dernière couche opacifiante aux faces avant en polycarbonate et polyester traité.

#### Caractéristiques techniques

- |                                  |   |                           |                            |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| ➤ Aspect :                       | mat   | ➤ Diluants :              |                            |
| ➤ Densité moyenne :              | 1.35  | • allongement             | 4920                       |
| ➤ Viscosité :                    | 10 ± 2 Pa.s                                       | • retardateur             | 4960                       |
| ➤ Séchage :                      |   | ➤ Solvants de nettoyage : |                            |
| • air                            | 15 min à 20°C                                     | • manuel                  | 2881, 2891, NS-81 et NS-91 |
| ➤ Pouvoir couvrant par opacité : | excellent   | • laveur                  | 2881, 2899, NS-81 et NS-91 |
| ➤ Rendement en surface :         | 20 à 25 m <sup>2</sup> / kg avec un tissu 61 - 64 | ➤ Péremption :            | se référer à l'étiquetage  |

#### Toxicologie

Les encres **POLYCOLOR EXTRA-OPAQUES** répondent à la norme EN 71-3.

TEINTES OPAQUES	Référence 1 kg	Référence 5 kg
Blanc extra opaque	3992040	3994040
Noir extra opaque	3992065	3994065

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles. Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.



IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse [www.tiflex.com](http://www.tiflex.com) ou sur simple demande au 04 74 37 33 55. Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : [www.tiflex.com/fds](http://www.tiflex.com/fds)



CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83  
[sin@tiflex.fr](mailto:sin@tiflex.fr) - [www.tiflex.fr](http://www.tiflex.fr)