



SÉRIGRAPHIE

ENCRE A SOLVANT

PROPYLUX

Encre brillante à séchage physique destinée à l'impression du polypropylène, fréquemment rencontrée sous les marques Akilux®. **Elle adhère sur polypropylène non traité** (utilisation du primaire d'adhérence) mais un flammage ou traitement Corona, lorsqu'il est possible, améliore encore ses performances.

Utilisation

L'encre **PROPYLUX** a été étudiée pour l'impression sur polypropylène cannelé ou en plaques.

L'impression des films minces (gainés) n'est pas recommandée avec ces encres.

Le primaire d'adhérence **(3302070)** améliore l'adhérence de l'encre **PROPYLUX** sur les supports non traités.

Dans le cas où une tenue aux graisses et/ou à la sudation est requise, procéder impérativement à une surimpression de l'encre après séchage avec le vernis **PROPYLUX (3302075)**.

Elle est également utilisée pour l'impression sur support revêtu de vernis Véléda (faire test).

Caractéristiques techniques

➤ Aspect :	brillant	➤ Résistance à l'alcool :	bonne
➤ Densité moyenne :	1,10	➤ Tenue à la lumière :	moyenne
➤ Viscosité :	8 ± 1 Pa.s	➤ Diluants :	
➤ Séchage :		• allongement	4909*
• air	15 mn à 20°C	• retardateur	propygel ou 4900
• tunnel à air pulsé	2 mn à 60°C	➤ Solvants de nettoyage :	
➤ Pouvoir couvrant par opacité :	bon	• manuel	2881, 2899, NS-81 et NS-99
➤ Rendement en surface :	50 m²/kg avec un tissu 120 - 34	• laveur	2899
➤ Résistance aux intempéries :	moyenne	➤ Péremption :	se référer à l'étiquetage

* Diluant 4909 : Liquide inflammable, catégorie 3 ; Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 3 ; Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2 ; Danger par aspiration, catégorie 1

Les encres **PROPYLUX** répondent à la norme EN 71-3.

TEINTES STANDARD		Référence 1 kg
	Blanc	3302005
	Citron	3302010
	Jaune or	3302015
	Orange	3302020
	Rouge vif	3302022
	Cyclamen	3302047
	Violet	3302030
	Bleu moyen	3302035
	Bleu royal	3302040
	Vert moyen	3302045
	Noir	3302050

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.

TEINTES STANDARD		Référence 1 kg
BASES		
Base de coupage		3302060
Vernis		3302075
ADDITIF		
Primaire d'adhérence 3X1189, le litre		3302070



IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : www.tiflex.com/fds

TIFLEX
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr