



SÉRIGRAPHIE

ENCRE A SOLVANT

SICCATIVE EV

Encre de type glycérophtalique séchant par oxydation. Cette encre est utilisée pour l'impression des métaux nus, du bois, du verre (bouteilles remplies) et des minéraux.

Utilisation

L'encre **SICCATIVE EV** peut être utilisée : sur métaux, sur bois, sur minéraux (ardoise, brique, marbre) et sur verre (bouteilles remplies).

Sur métaux non ferreux, nous consulter.

Caractéristiques techniques

- Aspect : brillant
- Densité moyenne : 1,30
- Viscosité : 11 ± 2 Pa.s sec pour les encres
6 ± 1 Pa.s sec pour la base
- Séchage :
 - air (20°C), hors poussière 2 à 3 h, sec 24 h
 - étuve, hors poussière 1 h à 100°C
- Pouvoir couvrant par opacité : excellent
- Rendement en surface : 44 m²/l avec un tissu 100 - 40
- Diluants :
 - allongement 4930*
 - retardateur 4966
- Solvants de nettoyage :
 - manuel 2881, 2891, 2899, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100
 - laveur 2899, NS-81, NS-91, NS-99, et NS-100
- Péréemption : se référer à l'étiquetage

* Diluant 4930 : Irritation cutanée, catégorie 2

TEINTES STANDARD		Référence 11
	Blanc EV	3412000
	Citron EV	3412003
	Jaune or EV	3412023
	Rouge vif EV	3412027
	Bleu primaire EV	3412029
	Bleu roi EV	3412013
	Vert moyen EV	3412033
	Vert foncé EV	3412035
	Noir EV	3412044
BASE		
	Base de coupage EV	3412091

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.



IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : www.tiflex.com/fds

TIFLEX
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr