



SÉRIGRAPHIE

ENCRE A SOLVANT

VERNIS ANTI SALISSURE

Vernis de protection nettoyable à deux composants résistant aux feutres à l'eau, à l'alcool et aux feutres Velleda® (CONTÉ). Il s'applique en surimpression des encres VINYLIQUE MATE uniquement ou sur P.V.C. non plaxé.

Utilisation

15 à 30 mn avant d'imprimer, mélanger le vernis et le durcisseur dans les proportions pondérales suivantes :

- Vernis : 75 parties
- Durcisseur : 25 parties

A ce stade, le mélange est utilisable pendant 8 heures à 20°C.

Le **VERNIS ANTI SALISSURE** s'applique uniquement sur les encres VINYLIQUE MATE utilisées dans la confection d'étiquettes, de panneaux, de plannings sur PVC.

Pour des résultats optimums, nous conseillons l'utilisation d'un tissu 90 - 48.

La résistance définitive est obtenue après 8 jours à 20°C.

N.B. : Il est important d'éviter les reprises d'humidité en cours de séchage des impressions.

Dans le cas d'une dilution importante, veuillez à augmenter le dépôt.

Caractéristiques techniques

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| ➤ Aspect : | très brillant | ➤ Diluants : | |
| ➤ Densité moyenne : | 1,05 | • allongement | 4905 |
| ➤ Séchage : | | • pistolet | XC 876 |
| • sec empilable | 24 h à 20°C minimum | ➤ Solvants de nettoyage : | |
| • polymérisation | 72 h à 20°C minimum | • manuel | 2881, 2891, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100 |
| ➤ Vie en pot : | > 8 h à 20°C | • laveur | 2881, 2899, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100 |
| ➤ Rendement en surface : | 40 m ² /l avec un tissu 90 - 48 | ➤ Péremption : | se référer à l'étiquetage |

Le **VERNIS ANTI SALISSURE** pour écriture effaçable répond à la norme EN 71-3.

VERNIS	Référence 1 kg
Vernis anti salissure (750 g vernis + 250 g durcisseur)	3352098



IMP. TIFLEX 24.07.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société au seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55. Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : www.tiflex.com/fds